GP40



мм	"	мм	PSI	МПа	PSI	МПа	мм	мм рт. ст.	кг/100м	ПОЗ.
6	0,47	12,0	190	1,3	580	4,0	45	760	11	GP40 - 6mm
8	0,59	15,0	190	1,3	580	4,0	65	760	16	GP40 - 8mm
10	0,67	17,0	190	1,3	580	4,0	75	760	19	GP40 - 10mm
13	0,81	20,5	190	1,3	580	4,0	90	635	25	GP40 - 13mm
16	0,94	24,0	190	1,3	580	4,0	115	500	31	GP40 - 16mm
19	1,10	28,0	190	1,3	580	4,0	135	500	46	GP40 - 19mm
25	1,38	35,0	190	1,3	580	4,0	180	250	61	GP40 - 25mm
32	1,73	44,0	190	1,3	580	4,0	200	250	93	GP40 - 32mm
38	2,01	51,0	190	1,3	580	4,0	300	250	120	GP40 - 38mm

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ Пневматические системы общего назначения при температуре до +80°C и водяные системы общего назначения при температуре до +100°C; прикладные задачи с высокими требованиями по гибкости и абразивной стойкости. Обладает устойчивостью к воздействию озона и окружающей среды.

ТРУБКА На основе EPDM (этиленпропилендиенмономер).

АРМИРОВАНИЕ Один или два слоя тканевой оплетки.

ОБОЛОЧКА На основе EPDM (этиленпропилендиенмономер).

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР От -40°C до +100°C длительно и до +121°C периодически.

СТАНДАРТЫ Собственные стандарты Gates.

ФИТИНГИ От -4 до -20: MegaCrimp®; -24: GlobalSpiral™ Plus.